(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C07D 233/32, D06M 13/352

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/29393

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

9. Juli 1998 (09.07.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/07318

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. Dezember 1997 (30.12.97)

IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

196 54 739.3

30. Dezember 1996 (30.12.96)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE,

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, KR, US, europäisches

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AK-TIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder: und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HOIS, Pia [DE/DE]; Am Pfarrwald 15, D-69488 Birkenau (DE). LIPPERT, Ferdinand [DE/DE]; Wellsring 16, D-67098 Bad Dürkheim (DE). REICHERT, Jürgen [DE/DE]; Kolberger Strasse 3, D-67117 Limburgerhof (DE).
- (74) Anwalt: ISENBRUCK, Günter; Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Frohwitter, Geissler, Theodor-Heuss-Anlage 12, D-68165 Mannheim (DE).
- (54) Title: MIXTURES OF ALKYLATED METHYLOLATED 4,5-DIHYDROXY-IMIDAZOLIDIN-2-ONES
- (54) Bezeichnung: GEMISCHE AUS ALKYLIERTEN METHYLOLIERTEN 4,5-DIHYDROXY-IMIDAZOLIDIN-2-ONEN

(57) Abstract

A process is disclosed for preparing mixtures of mixed-alkylated methylolated 4,5-dihydroxy-imidazolidin-2-ones by reacting methylolated 4,5-dihydroxy-imidazolidin-2-one (DMDHEU) with a monovalent C₁₋₅-alcohol and a polyol selected in the group which comprises ethylene glycol, diethylene glycol, 1,2- and 1,3-propylene glycol, 1,2-, 1,3- and 1,4-butylene glycol, glycerin and polyethylene glycols of formula HO(CH₂CH₂O)_nH, in which 3≤n≤20. The monovalent C₁₋₅-alcohol and the polyol are used in an amount of 0.1 to 2.0 molar equivalents each, with respect to DMDHEU, and the reaction is carried out at temperatures from 20 °C to 70 °C at a pH value from 1 to 2.5, the pH value being set at 4 to 8 after the reaction.

(57) Zusammenfassung

Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung von Gemischen von gemischt-alkylierten methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-onen durch Umsetzung von methyloliertem 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-on (DMDHEU) mit einem einwertigen C1-s-Alkohol und einem Polyol, ausgewählt aus der Gruppe, umfassend Ethylenglykol, Diethylenglykol, 1,2- und 1,3-Propylenglykol, 1,2-, 1,3- und 1,4-Butylenglykol, Glycerin und Polyethylenglykole der Formel HO(CH2CH2O)nH mit 3≤n≤20, wobei der einwertige C_{1-S}-Alkohol und das Polyol in einer Menge von je 0,1 bis 2,0 Moläquivalenten, bezogen auf DMDHEU, eingesetzt werden und die Umsetzung bei Temperaturen von 20 °C bis 70 °C und einem pH-Wert von 1 bis 2,5 erfolgt, und der pH-Wert nach der Umsetzung auf einen Wert von 4 bis 8 eingestellt wird.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL AM AT AU BA BB BE BF BG BJ CA CF CC CM CU CZ DE DK EE	Albanien Armenien Osterreich Australien Aserbaidschan Bosnien-Herzegowina Barbados Belgien Burkina Faso Bulgarien Benin Brasilien Brasilien Belarus Kanada Zentralafrikanische Republik Kongo Schweiz Côte d'Ivoire Kamerun China Kuba Tschechische Republik Deutschland Denemark Estland	ES FI FR GA GB GC GH GN GR HU IE IL IS IT JP KE KG KP KR LL LL LL LK LR	Spanien Finnland Frankreich Gabun Vereinigtes Königreich Georgien Ghana Guinea Griechenland Ungarn Irland Israel Island Italien Japan Kenia Kirgisistan Demokratische Volksrepublik Korea Republik Korea Resublik Korea Kasachstan St. Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia	LS LT LU LV MC MD MG MK ML MN MR MW MX NE NL NO NZ PL RO RU SD SE SG	Lesotho Litauen Luxemburg Lettland Monaco Republik Moldau Madagaskar Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien Mali Mongolei Mauretanien Malawi Mexiko Niger Niederlande Norwegen Neuseeland Polen Portugal Rumänien Russische Föderation Sudan Schweden Singapur	SI SK SN SZ TD TG TJ TM TR TT UG US US VN YU ZW	Slowenien Slowenien Slowakei Senegal Swasilland Tschad Togo Tadschikistan Turkmenistan Türkei Trinidad und Tobago Ukraine Uganda Vereinigte Staaten von Amerika Usbekistan Vietnam Jugoslawien Zimbabwe	en
	_							

Gemische aus alkylierten methylolierten 4,5-Dihydroxyimidazolidin-2-onen

10

5

Die Erfindung betrifft Gemische aus gemischt-alkylierten methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-onen. Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der genannten Gemische, Ausrüstungsbäder daraus und deren Verwendung.

15

20

25

30

Methylolierte 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-one werden bei der Textilver-edlung als formaldehydarme Textilvernetzer eingesetzt. Sie werden auch als DMDHEU-Verbindungen beschrieben [vergleiche Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. A 26, Seite 227 bis 350]. Diese Textilvernetzer bewirken eine gute Knittererholung sowie Verringerung des Textilkrumpfes. Dabei liefern mit Methanol umgesetzte DMDHEU-Derivate gute Pflegeleichteffekte. Gleichzeitig sind die Formaldehydgehalte der mit derartigen DMDHEU-Derivaten behandelten Textilien gering. Nachteilig dabei sind jedoch hohe Emissionen beim Anwender, d.h. beim Textilveredler, durch einen Methanol-Restgehalt oder durch teilweise abgespaltenes Methanol.

Aus der US 4,396,391 ist die Behandlung von cellulosehaltigen Textilien mit polyolderivatisiertem DMDHEU bekannt. Das mit Polyolen oder deren Mischungen umgesetzte DMDHEU führt bei der Behandlung von Textilien zu niedrigen Formaldehydwerten. Nachteilig an diesen hydroxyalkoxyalkylierten DMDHEU-Derivaten ist jedoch, daß deren Pflegeleichteffekte gegenüber den durch Umsetzung mit Methanol erhaltenen DMDHEU-Verbindungen verschlechtert sind.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen formaldehydarmen Textilvernetzer bereitzustellen, der optimale Ausrüstungseffekte mit niedrigen Formaldehydwerten auf dem Textil bei gleichzeitig geringen Emissionen bei der Anwendung beim Textilveredler zur Verfügung stellt. Er soll die Reißfestigkeit der Faser möglichst wenig beeinträchtigen und ihr ein gutes Glättebild verleihen. Zudem soll er gute Pflegeleichteffekte liefern.

Diese Aufgabe wird durch Gemische von gemischt-alkylierten methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-onen gelöst, die herstellbar sind durch Umsetzung von methyloliertem 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-on (DMDHEU) mit einem einwertigen C_{1-5} -Alkohol und einem Polyol, ausgewählt aus der Gruppe, umfassend Ethylenglykol, Diethylenglykol, 1,2- und 1,3-Propylenglykol, 1,2-, 1,3- und 1,4-Butylenglykol, Glycerin und Polyethylenglykole der Formel $HO(CH_2CH_2O)_nH$ mit $3 \le n \le 20$, wobei der einwertige C_{1-5} -Alkohol und das Polyol in einer Menge von je 0,1 bis 2,0 Moläquivalenten, bezogen auf DMDHEU, eingesetzt werden und die Umsetzung bei Temperaturen von 20°C bis 70°C und einem pH-Wert von 1 bis 2,5 erfolgt, und der pH-Wert nach der Umsetzung auf einen Wert von 4 bis 8 eingestellt wird.

20

Des weiteren stellt die Erfindung ein entsprechendes Verfahren zur Herstellung dieser Gemische bereit. Des weiteren wird erfindungsgemäß ein wäßriges Ausrüstungsbad für textile, cellulosehaltige Materialien, umfassend die genannten erfindungsgemäßen Gemische bereitgestellt.

25

30

Die erfindungsgemäß bereitgestellten Gemische zeichnen sich dadurch aus, daß DMDHEU vorzugsweise an den beiden Stickstoffatomen des Imidazolidinrings unsymmetrisch substituiert ist. Vorzugsweise ist die eine der beiden Methylolgruppen des DMDHEU mit einem Methylrest verethert, während die andere Methylolgruppe durch Umsetzung mit einem Polyol, ausgewählt aus

der Gruppe, umfassend Ethylenglykol, Diethylenglykol, 1,2- und 1,3-Propylenglykol, 1,2-, 1,3- und 1,4-Butylenglykol, Glycerol und Polyethylenglykole der Formel $HO(CH_2CH_2O)_nH$ mit $3 \le n \le 20$, bevorzugt Diethylenglykol, derivatisiert ist.

5

10

Die Gemische derartig unsymmetrisch substituierter DMDHEU-Derivate bzw. deren wäßrige Lösungen zeigen beim Einsatz in der Textilveredlung als formaldehydarme Textilvernetzer sehr niedrige Formaldehydwerte. Gleichzeitig sind die Emissionen bei der Textilveredlung ebenfalls verringert. Außerdem ist auch die Festigkeit der damit behandelten cellulosehaltigen textilen Materialien deutlich verbessert. Hinzu kommt noch, daß das Glättebild - ermittelt nach Monsanto - verbesserte Werte zeigt.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung der Gemische umfaßt 15

sowohl einen einstufigen als auch einen zweistufigen Prozess. Bei der zweistufigen Variante wird eine wäßrige Lösung von DMDHEU zunächst mit einem einwertigen C₁-C₅-Alkohol, bevorzugt Methanol umgesetzt. Die Umsetzung erfolgt dabei mit 0,1 bis 2,0 Moläquivalenten des Alkohols. Der pH-Wert bei der Umsetzung liegt im Bereich von 1 bis 2,5. Die Temperatur beträgt 20°C bis 70°C. Die eingesetzte DMDHEU-Lösung weist dabei einen Feststoffgehalt von üblicherweise 40 bis 85 Gew.-% auf. Die Umsetzung erfolgt in Gegenwart von Mineralsäuren, deren Mischungen oder organischen Säuren. Bevorzugte Säuren sind Phosphorsäure oder deren

25

30

20

Nach diesem ersten Umsetzungsschritt wird die wäßrige Lösung in einem zweiten Schritt mit ebenfalls 0,1 bis 2,0 Moläquivalenten eines Polyols, ausgewählt aus der Gruppe Ethylenglykol, Diethylenglykol, 1,2- und 1,3-Propylenglykol, 1,2-, 1,3- und 1,4-Butylenglykol, Glycerol und Polyethylen-

Mischungen mit anderen Mineralsäuren. Die Reaktionszeiten für die Umset-

zung liegen im Bereich zwischen 0,5 und 6 Stunden.

glykolen der Formel $HO(CH_2CH_2O)_nH$ mit $3 \le n \le 20$, umgesetzt. Vorzugsweise werden der einwertige C_{1-5} -Alkohol in einer Menge von 0,7 bis 2,0 Moläquivalenten und das Polyol in einer Menge von 0,8 bis 1,4 Moläquivalenten, jeweils bezogen auf DMDHEU, eingesetzt. Vorzugsweise werden der einwertige C_{1-5} -Alkohol und das Polyol insgesamt in einer Menge von 1,7 bis 2,9 Moläquivalenten, bezogen auf DMDHEU, eingesetzt. Der pH-Wert und die Temperatur der Umsetzung liegen dabei bei dem zweiten Schritt innerhalb der bereits beim ersten Schritt genannten Bereiche. Als bevorzugtes Polyol wird Diethylenglykol eingesetzt. Vorteilhafterweise werden der erste Verfahrensschritt und der zweite Verfahrensschritt in ihrer Reihenfolge vertauscht. Nach Beendigung der Reaktion wird der pH-Wert mittels einer üblichen Base, beispielsweise Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid, auf 4 bis 8 eingestellt. Die so erhaltenen Lösungen werden auf einen gewünschten Feststoffgehalt zwischen 40 und 85 Gew.-% eingestellt.

15

20

25

30

10

Die erfindungsgemäßen Gemische können auch in einem einstufigen Prozess durch Reaktion von wässrigen Lösungen von DMDHEU mit Alkoholgemischen hergestellt werden. Unter Alkoholgemischen werden dabei Mischungen der vorstehend erwähnten Alkoholkomponenten verstanden, nämlich der einwertigen C_1 - C_5 -Alkohole und der erwähnten Polyole. Die erwähnten Mischungen enthalten die einwertigen C_1 - C_5 -Alkohole und die erfindungsgemäß eingesetzten Polyole in Mengenverhältnissen von 0,1-2,0:2,0-0,1 Moläquivalenten. Die Umsetzung erfolgt bei einem pH-Wert von 1 bis 2,5 und Temperaturen von 20 bis 70° C, vorzugsweise 20 bis 50° C in Gegenwart von Mineralsäuren, deren Mischungen oder organischen Säuren. Bevorzugterweise führt man die einstufige Reaktion in Gegenwart von Phosphorsäure oder deren Mischungen mit anderen Mineralsäuren durch. Wie auch im Falle der zweistufigen Reaktionsführung wird der pH-Wert nach Beendigung der Reaktion mittels einer üblichen Base, beispielsweise Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid, auf 4 bis 8 eingestellt. Als C_1 - C_5 -Alkohol

ist auch beim einstufigen Verfahren Methanol bevorzugt. Bevorzugtes Polyol ist auch hier wiederum Diethylenglykol.

Wie bereits erwähnt werden die erfindungsgemäßen Gemische zum Ausrüsten von textilen, cellulosehaltigen Materialien verwendet. Zum Ausrüsten der textilen, cellulosehaltigen Materialien wird dabei ein Ausrüstungsbad eingesetzt, das die erfindungsgemäßen Gemische zusammen mit weiteren üblichen Bestandteilen, wie etwa Katalysatoren wie beispielsweise Magnesiumchlorid, enthält.

10

20

25

5

Die Erfindung wird durch die nachfolgend aufgeführten Beispiele näher erläutert.

Herstellungsbeispiele

Beispiel 1

Zu 116 Teilen einer wäßrigen methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-on-Lösung mit einem Feststoffgehalt von 70 Gew.-% wurden 16 Teile Methanol gegeben. Mit 5 Teilen Phosphorsäure wurde ein pH-Wert im Bereich von 1,3 bis 2,4 eingestellt, und dann 1,5 h lang bei 50°C alkyliert. Nun wurden 58 Teile Diethylenglykol zugegeben, und bei 50°C wurde die zweite Alkylierungsstufe durchgeführt. Nach ca. 1,5 h wurde die Reaktionslösung abgekühlt, auf einen pH-Wert von 5 und der Feststoffgehalt auf 70 Gew.-% eingestellt.

WO 98/29393

5

15

20

25

Beispiel 2

Es wurde analog Beispiel 1 verfahren, nur daß die Reihenfolge der Umsetzung mit Diethylenglykol und Methanol vertauscht wurde.

Beispiel 3

Zu 239 Teilen einer wäßrigen methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-on-Lösung mit einem Feststoffgehalt von 68 Gew.-% wurden 127 Teile Diethylenglykol gegeben. Mit einem Gemisch aus Phosphorsäure und Schwefelsäure wurde ein pH-Wert im Bereich von 1,2 bis 2,4 eingestellt, und dann 1 h bei 50°C verethert. Nun wurden 26 Teile Methanol zugegeben; bei 50°C wurde die zweite Veretherungsstufe durchgeführt. Nach ca. 1 h wurde die Reaktionslösung abgekühlt, auf einen pH-Wert von 5 und der Feststoffgehalt auf 69 Gew.-% eingestellt.

Beispiel 4

Zu 130 Teilen einer wäßrigen methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-on-Lösung mit einem Feststoffgehalt von 75 Gew.-% wurden 83 Teile Diethylenglykol gegeben. Mit Phosphorsäure wurde ein pH-Wert im Bereich von 1,2 bis 2,4 eingestellt, und dann 1 h bei 50°C verethert. Danach wurden 10 Teile Methanol zugegeben, und bei 50°C wurde die zweite Veretherungsstufe durchgeführt. Nach ca. 1 h wurde die Reaktionslösung abgekühlt, und auf einen pH-Wert von 5 und der Feststoffgehalt auf 71 Gew.-% eingestellt.

Beispiel 5

Zu 178 Teilen einer wäßrigen methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-on-Lösung mit einem Feststoffgehalt von 74 Gew.-% wurden 49 Teile Methanol und 59 Teile Diethylenglykol gegeben. Mit Phosphorsäure wurde ein pH-Wert im Bereich von 1,3 bis 2,4 eingestellt, und dann 2 h bei 50°C verethert. Nach Beendigung der Reaktion wurde abgekühlt, der pH-Wert auf 5 und der Feststoffgehalt auf 70 Gew.-% eingestellt.

10

Vergleichsbeispiel V1

Ein unter Standardbedingungen aus wäßriger methylolierter 4,5-Dihydroxyimidazolidin-2-on-Lösung und Methanol hergestelltes verethertes Produkt

15

20

Vergleichsbeispiel V2

Ein unter Standardbedingungen aus wäßriger methylolierter 4,5-Dihydroxyimidazolidin-2-on-Lösung und Methanol alkyliertes und mit Diethylenglykol abgemischtes Produkt

Vergleichsbeispiel V3

Ein unter Standardbedingungen aus wäßriger methylolierter 4,5-Dihydroxyimidazolidin-2-on-Lösung und Diethylenglykol hergestelltes, verethertes Produkt

Anwendungstechnische Prüfung:

a) Behandlung der Testgewebe:

Von den Produkten wurde eine 4%ige Lösung (bez. 100% Feststoff) hergestellt, die als Katalysator noch 1,2% Magnesiumchlorid krist. enthielt. Das Testgewebe (Baumwolle) wurde in einem Foulard mit diesen Lösungen imprägniert und die Flottenaufnahme auf 75% begrenzt. Anschließend wurde bei 120°C auf 6-8% Restfeuchte getrocknet. Die Kondensation erfolgte in 4 min bei 150°C.

15

20

25

b) Prüfungsergebnisse

LAW 112 ppm Monsanto Note Probe RF-Verlust in Emissionsmd faktor g C/kg Produkt ** Beispiel 4 48 3 19 Beispiel 3 87 2,5 2 16 Beispiel 2 31 3 25 3 Beispiel 1 36 2,8 22 Vergleichs-73 3,3 33 15 beispiel V1 Vergeichsbei-46 3 28 11 spiel V2 Vergleichs-48 2 20 1 beispiel V3

* gegenüber unbehandelter Baumwolle

** gemessen nach FID-Methode

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von Gemischen von gemischt-alkylierten methylolierten 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-onen durch Umsetzung von 5 methyloliertem 4,5-Dihydroxy-imidazolidin-2-on (DMDHEU) mit einem einwertigen C₁₋₅-Alkohol und einem Polyol, ausgewählt aus der Gruppe, umfassend Ethylenglykol, Diethylenglykol, 1,2- und 1,3-Propylenglykol, 1,2-, 1,3- und 1,4-Butylenglykol, Glycerin und Polyethylenglykole der Formel HO(CH₂CH₂O)_nH mit $3 \le n \le 20$, wobei der einwertige C₁. 10 5-Alkohol und das Polyol in einer Menge von je 0,1 bis 2,0 Moläquivalenten, bezogen auf DMDHEU, eingesetzt werden und die Umsetzung bei Temperaturen von 20°C bis 70°C und einem pH-Wert von 1 bis 2,5 erfolgt, und der pH-Wert nach der Umsetzung auf einen Wert von 4 bis 8 eingestellt wird. 15
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Umsetzung mit dem einwertigen C_{1-5} -Alkohol und dem Polyol einstufig oder zweistufig erfolgt.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei als einwertiger C₁₋₅-Alkohol
 Methanol und als Polyol Diethylenglykol verwendet werden.
 - 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Temperatur 20 bis 50°C beträgt.
 - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der einwertige C_{1-5} -Alkohol in einer Menge von 0,7 bis 2,0 Moläquivalenten und das Polyol in einer Menge von 0,8 bis 1,4 Moläquivalenten, jeweils bezo-

gen auf DMDHEU, eingesetzt werden.

10

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der einwertige C₁₋₅-Alkohol und das Polyol insgesamt in einer Menge von 1,7 bis 2,9 Moläquivalenten, bezogen auf DMDHEU, eingesetzt werden.
- Gemische, herstellbar nach einem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6.
 - 8. Wäßriges Ausrüstungsbad für textile cellulosehaltige Materialien, umfassend Gemische nach Anspruch 7.

9. Verwendung von Gemischen nach Anspruch 7 oder wäßrigen Ausrüstungsbädern nach Anspruch 8 zum Ausrüsten von textilen cellulosehaltigen Materialien.

15 10. Verwendung nach Anspruch 9 als emissionsarme Textilvernetzer.

L CLAS	SIFICATION	OF SUBJECT	MATTER	
IPC 6	5 C07D	233/32	D06M13,	/352

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 C07D D06M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMI	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Υ .	US 4 396 391 A (NORTH BERNARD F) 2 August 1983 cited in the application see the whole document	1-10
Y	EP 0 294 007 A (STAMICARBON) 7 December 1988 see page 4, line 19-21	1-10
Y	R. L. WAYLAND: 1995 , ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, TEXTILE AUXILIARIES - 7.2. EASY CARE FINISHES, VOL. A26, PAGES 302 - 306 , ELVERS B; HAWKINS S; RUSSEY W. XP002062738 cited in the application see page 304	1-10

X Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.		
Special categories of cited documents: A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E' earlier document but published on or after the international filing date L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family 		
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report		
21 April 1998	1 5. 05. 98		
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Lauro, P		



INTERNATIONAL SEARCH REPORT



Int Ational Application No PCT/EP 97/07318

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Per 0 036 076 A (BASF AG) 23 September 1981 See page 8, line 1-19 1-10	0.40	Wind DOCUMENTO COMPONEDED TO BE DELEVANT	FC1/EF 97/07318
Y EP 0 036 076 A (BASF AG) 23 September 1981 1-10 see page 8, line 1-19	C.(Continua Category °		Relevant to claim No.
		see page 8, line 1-19	
	٠.		
			Ì
~			
*			
·			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

inic.....tion on patent family members

PCT/EP 97/07318

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4396391 A	02-08-83	DE 3322296 A GB 2123016 A JP 59021782 A	05-01-84 25-01-84 03-02-84
EP 0294007 A	07-12-88	NL 8701308 A	02-01-89
EP 0036076 A	23-09-81	US 4295846 A AT 6365 T CA 1146304 A DK 118581 A ZA 8101749 A	20-10-81 15-03-84 17-05-83 19-09-81 28-04-82



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Int. utlonales Aktenzeichen PCT/EP 97/07318

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 C07D233/32 D06M13/352

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Reoherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 CO7D D06M

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anapruch Nr.
Υ	US 4 396 391 A (NORTH BERNARD F) 2.August 1983 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	1-10
Y	EP 0 294 007 A (STAMICARBON) 7.Dezember 1988 siehe Seite 4, Zeile 19-21	1-10
Y	R. L. WAYLAND: 1995 , ULLMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY, TEXTILE AUXILIARIES - 7.2. EASY CARE FINISHES, VOL. A26, PAGES 302 - 306 , ELVERS B; HAWKINS S; RUSSEY W. XP002062738 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 304	1-10

ł	enthenmen enthenmen	
	 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
	E atteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
	L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
	soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver\u00f6ffentlichung mit einer oder mehreren anderen
	"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
	P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 1 5. 05. 98

21.April 1998

Bevollmächtigter Bediensteter

X Siehe Anhang Patentfamilie

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Lauro, P

Formblatt PCT/ISA/210 (Blaft 2) (Juli 1992)

Seite 1 von 2



Inv. ationa litenzeichen
PCT/EP 97/07318

ategorie*	ng) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veräffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	EP 0 036 076 A (BASF AG) 23.September 1981 siehe Seite 8, Zeile 1-19	1-10
	*	



•

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Ints Jonales Aktenzeichen
PCT/EP 97/07318

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4396391 A	02-08-83	DE 3322296 A GB 2123016 A JP 59021782 A	05-01-84 25-01-84 03-02-84
EP 0294007 A	07-12-88	NL 8701308 A	02-01-89
EP 0036076 A	23-09-81	US 4295846 A AT 6365 T CA 1146304 A DK 118581 A ZA 8101749 A	20-10-81 15-03-84 17-05-83 19-09-81 28-04-82